



NÉOPRÈNE NEOPRENE

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

Une feuille d'usage général ayant une résistance moyenne aux huiles et à l'essence. Elle est idéale pour les joints d'étanchéité. Gamme de température : -20°F à 170°F (-29°C à 71°C).

A general purpose sheet. It has medium oil and gas resistance. Ideal for gasketing. Temperature range: -20°F to 170°F (-29°C to 71°C).

Dureté : 60 (50, 70, et 80 disponibles sur demande)

Couleur : Noir

Fini : Lisse

Résistance à la traction : 1100

Allongement : 400

Hardness: 60 (50, 70, and 80 available upon request)

Colour : Black

Finish : Smooth

Tensile strength : 1100

Elongation : 400

ÉPAISSEUR	POIDS (PL.CA.)	LARGEUR	LONGUEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
THICKNESS	WEIGHT (SQ.FT.)	WIDTH	LENGTH	PART NUMBER
1/32"	0.23	48"	100'	T60.SN0003
1/16"	0.48	48"	150'	T60.SN0006
3/32"	0.73	48"	66'	T60.SN0009
1/8"	0.97	48"	80'	T60.SN0012
3/16"	1.46	48"	66'	T60.SN0018
1/4"	1.83	48"	50'	T60.SN002
3/8"	2.64	48"	33'	T60.SN0038
1/2"	3.52	48"	33'	T60.SN005
5/8"	4.56	48"	30'	T60.SN006
3/4"	5.48	48"	30'	T60.SN007
1"	7.30	48"	25'	T60.SN010