



SBR

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

Une feuille d'usage général. Elle est résistante à la traction, à la compression, au déchirement et à l'abrasion. Gamme de température : -20°F à 170°F (-29°C à 71°C).

A general purpose sheet. It is resistant to traction, compression, tearing and abrasion. Temperature range: -20°F to 170°F (-29°C to 71°C).

Dureté : 60 (50, 70, et 80 disponibles sur demande)
 Couleur : Noir
 Fini : Lisse
 Résistance à la traction : 1400
 Allongement : 300

Hardness: 60 (50, 70, et 80 available upon request)
 Colour :Black
 Finish : Smooth
 Tensile strength : 1400
 Elongation : 300

ÉPAISSEUR	POIDS (PI.CA.)	LARGEUR	LONGUEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
THICKNESS	WEIGHT (SQ.FT.)	WIDTH	LENGTH	PART NUMBER
1/16"	0.50	48"	100'	T60.SB0006
3/32"	0.75	48"	66'	T60.SB0009
1/8"	1.00	48"	66'	T60.SB0012
3/16"	1.50	48"	66'	T60.SB0018
1/4"	2.00	48"	50'	T60.SB002
3/8"	3.00	48"	50'	T60.SB0038
1/2"	4.00	48"	50'	T60.SB005
5/8"	5.00	48"	50'	T60.SB006
3/4"	6.00	48"	50'	T60.SB007
1"	8.00	48"	50'	T60.SB010
1-1/4"	10.00	48"	9'	T60.S0012
1-1/2"	12.00	48"	9'	T60.SB015
2"	16.00	48"	9'	T60.SB020